



LAQUE SATINÉE

Peinture laque aux résines acryliques et alkyde-uréthanes en phase aqueuse

PRODUIT :

Excellent rendu, grande dureté, lessivable, bonne opacité, polyvalence des supports.

ORIGINE :

Fabrication française.

GÉNÉRALITÉS :

• Définition :

Produit en phase aqueuse, d'aspect satiné, tendu, à base de copolymères acryliques et de résines alkydes-uréthanes, pour un emploi en peinture de protection ou de décoration en intérieur ou en extérieur.

• Conditionnement :

Pots de 1L et de 2,5L.

• Teintes : Livré en blanc et toutes teintes du nuancier MERIGUET-CARRERE.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %). Nous consulter.

UTILISATION :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

• Travaux :

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

• Emplacement : À l'intérieur et à l'extérieur.

• Destination :

Murs et plafonds intérieurs. Menuiseries en intérieur et en extérieur sur bois protégés de classe 1 et 2 (Norme NF EN 335). Métaux (sur primaire adapté).

APPLICATION :

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso)

- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses et cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectile bois et dérivés.
- Subjectiles métalliques préalablement apprêtés.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérente au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

Précautions d'emploi :

Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite «fausse teinte» pour obtenir une opacité suffisante. Ne pas appliquer en extérieur sur boiseries fortement exposées aux intempéries.

En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et par humidité relative supérieure à 80 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 18 % d'humidité en masse. Ne pas appliquer directement sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier.

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1.

Matériel :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau laqueur laine ou polyester 4 mm, microfibre 6 mm.
- Pistolet pneumatique.
- Pistolet sans air : buses 13 à 17 millièmes de pouce et filtres de 180 à 100 «mesh»/maille.

APPLICATION :

Nettoyage du matériel :

À l'eau, immédiatement après usage.

Dilution : À l'eau.

- Brosse et rouleau : en couche d'impression : 5 à 10 %, en couche intermédiaire : 2 à 3 %, en couche de finition : 0 à 3 %.
- Pistolet : 5 à 10 %.

Rendement superficiel spécifique :

12 à 13 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

Temps de séchage : (à 23°C et HR = 50 %)

Sec en surface : 1 heure

Sec apparent complet / recouvrable : 6 à 8 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances «DoP» volontaire conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1).
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
 - Stabilité de la couleur.
 - Stabilité du brillant spéculaire.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2 / 4a.

Présentation en pot :

Légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

- «Satiné».
- Tendus.
- BS à 60° = 42.

Masse volumique :

1,31 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 54,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 39,7 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIENE ET SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT :

Sécurité en cas d'incendie :

Classement français conventionnel M1 sur support M0 (selon l'arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité :

Celle-ci est accessible sur le site www.meriguet-carrere.fr ou sur www.quickfds.fr.

Fiche de Données Environnementales et Sanitaires :

Accessible sur le site www.meriguet-carrere.fr ou sur la base INIES/CSTB.

Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021

à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées.

Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit.

Emissions dans l'air en intérieur :

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque detoxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l. Ce produit contient max 40 g/l COV.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" : Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente.



240, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Tel +33 (0)1 58 90 15 75 - www.meriguet-carrere.fr

Bureau : L'art de la Peinture, SAS au capital de 10 000€ - 12, rue du Parc Royal, 75003 Paris
SIRET 81880292800015 - TVA intracommunautaire FR 02 818802928